PARAPHALT BITUMEN



EIGENSCHAPPEN

- Met vezels versterkte voegpasta o.b.v. rubber-bitumen
- Vormt na uitharding een rubberachtige massa die plasto-elastisch blijft
- Koud verwerkbaar, zo uit de verpakking
- Thixotroop: kan niet druipen, vloeien of morsen en trekt geen draden
- Asbestvrij
- Vochtbestendig

TOEPASSINGEN

- Geschikt voor allerhande reparatiewerken op bitumineuze daken.
- De waterdichte detailafwerking van voegen, naden, dakrandafsluiting en doorvoer, lichtkoepels, schoorstenen, ventilatiekokers, regenwaterafvoeren, grintbakken, etc.
- Het kleven van isolatieplaten (isolatie moet bestand zijn tegen solventen).
- Hecht meteen en permanent op vrijwel alle bouwmaterialen, zoals op baksteen, beton, lood, zink, tegels, isolatiepanelen, sommige plastics, etc.

TECHNISCHE GEGEVENS	
Basis	Bitumen, rubber, hars, polymeren, vezels
Uithardingssysteem	Neutrale, fysische droging
Consistentie	Viskeuze pasta
Karakter	Plasto-elastisch
Vlampunt cc (astm d93)	> 55°C (Pensky Martens)
Densiteit bij 20°C	1,33 g/ml ± 4%
Vloei	Nihil
Vaste stof	± 88%
Verwerkingstemperatuur	+8°C - +30°C
Houdbaarheid, in de ongeopende verpakking op een droge en koele plaats. Niet in direct zonlicht of bij een warmtebron plaatsen.	12 maanden

VERPAKKING EN KLEUR
25 kokers van 310 ml/doos - 48 dozen/pallet
Zwart
Bus 6 kg - 96 bussen/pallet: Niet op voorraad - enkel op bestelling per pallet
Zwart

VERWERKING

Voorbereiding

De ondergrond dient droog, stof en vetvrij te zijn. Bij bijzondere toepassingen is het aan te bevelen om vooraf een hechtingsproef te nemen.

Primers

Sterk poreuze ondergronden vooraf behandelen met **Paraphalt Primer**.

Aanbrengen

- Toepassing met plamuurmes of koker.
- Bij gebruik van koker: een schone spuitmond is noodzakelijk en de opening moet voldoende groot zijn. Om een goede hechting te verzekeren mag er slechts een afstand van max. 3 mm zijn tussen de ondergrond en de top van de koker.
- Moet aangebracht worden in stroken of in dotten, opdat het solvent gemakkelijk kan verdampen.

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

DL Chemicals nv
Roterijstraat 201-203 - Zone 5 Snepbeek - 8793 Waregem - Belgium
T +32 56 62 70 51 - F +32 56 60 95 68
info@dl-chem.com - **www.dl-chem.com**

Reiniging
Kan mechanisch worden verwijderd met een plamuurmes en met terpentine (white spirit).

VEILIGHEID
Gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen op www.dl-chem.com.

BEPERKINGEN
- Kan alleen gebruikt worden voor kunststoffen zonder weekmakers.
- Compatibiliteit met geëxtrudeerd polystyreen varieert. Op voorhand compabiliteit testen.
- Contact met minerale oliën verzacht het product.
- Kan vlekken veroorzaken op natuursteen.

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

DL CHEMICALS Since 1936 Manufacturer of Sealants

DL Chemicals nv
Roterijstraat 201-203 - Zone 5 Snepbeek - 8793 Waregem - Belgium
T +32 56 62 70 51 - F +32 56 60 95 68
info@dl-chem.com - **www.dl-chem.com**

Rev. 6, 09/12/20